



# AWOTIG-hitsauslanka AlMg 5



## Ominaisuuksia:

- yleisin ja monikäyttöisin alumiiniseoslanka TIG-hitsaukseen
- sulamislue: 560-630 °C
- erittäin hyvin korroosiota merivesiolosuhteissa kestävä

## Käyttökohteita:

- erilaisten alumiini-pii -seosten TIG-hitsaukseen

### Hitsiaineen ohjeostumus (%):

Al	Si	Mn	Fe	Zn	Cu	Mg	Cr
lopput	0,4	0,05-0,20	0,25	0,1	0,1	4,5-5,5	0,05-0,20

**Luokittelu:** DIN 1732  
AWS/SFA 5.10

**Suojakaasut:** Argon / Ar-He  
**Hitsausvirta:** AC

Halkaisija/pituus /mm x 1000	Pkt/kg
1.6	5
2.0	5
2.4	5
3.2	5
4.0	5

*Oikeudet muutoksiin pidätetään*

