



AWOMIG-hitsauslanka 316 Lsi

ruostumattomille ja haponkestäville teräksille



Ominaisuuksia:

- matalahiilinen hitsauslanka ruostumattoman ja haponkestävän teräksen hitsaukseen

Käyttökohteita:

- teräslaadut:
1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404,
1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550,
1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4583, 1.4580, 1.4581,
1.4417, 1.6901, 1.6902, 1.6930, 1.6905

Hitsiaineen ohjekoostumus (%):

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0,02	0,7-1,0	1,8	18-20	11-13	3-3,5

Luokittelu: DIN 8556
AWS/SFA 5.9

Suojakaasut: 2% CO₂ + Argon / 2% Happi + Argon
Hitsausvirta: DC +

Halkaisija /mm	Virta/A	Kela/kg
0.8	60 – 100	5
1.0	75 – 200	5
1.2	180 – 200	5
0.8	60 – 100	15
1.0	75 – 200	15
1.2	180 – 200	15

Oikeudet muutoksiin pidätetään

