



## MIG-hitsauslanka AlMg 5



### Ominaisuuksia:

- magnesiumseosteinen alumiinihitsauslanka
- sulamisaalue 520-660 °C

### Käyttökohteita:

- merivesikestävien erilaisten seosten hitsaukseen mm. AlMg 1, AlMg 3, AlMg 5, AlMgSi 1

### Hitsiaineen ohjekoostumus (%):

Al	Mg	Mn	Cr	Ti	Be	Si	Fe	Cu
lopput	5,0	0,16	0,11	0,069	0,0001	0,05	0,11	0,01

**Luokittelu:** DIN 1732  
AWS A5.10: ER 5356

**Suojakaasut:** Argon / Ar-He / Awodrop  
**Hitsausvirta:** DC +

Tuotetunnus	Halkaisija /mm	Virta/A	Kela/kg
80245	1,2	130-200	7
80244	1,0	90-180	7
80243	0,8	80-120	7

*Oikeudet muutoksiin pidätetään*

